

FORTACID CL

Disincrostante specifico per depositi ferro-silicei.

FORTACID CL è un disincrostante liquido concentrato da utilizzarsi nella disincrostazione di tubi, caldaie, scambiatori di calore, serpentine e per la rimozione di ossidi di ferro (ruggine) dalle superfici. FORTACID CL è studiato appositamente per eliminare le incrostazioni aventi un'elevata componente silicea e quindi resistente ai disincrostanti normalmente utilizzati.

Caratteristiche chimico fisiche

| | |
|------------------------|-----------------|
| Aspetto Fisico | Liquido limpido |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20 °C | ca. 1,10 g/mL |
| pH (tal quale) | ca. 1 |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

FORTACID CL può essere convenientemente usato su acciaio ed alluminio, in quanto gli inibitori di corrosione bloccano l'attacco sul metallo. Non utilizzare su cromature, vetro, superfici smaltate e zincate. Usare con cautela su ghisa e rame. Si consiglia comunque, prima di applicare il prodotto, di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta.

Modalità d'impiego

Utilizzare a concentrazioni comprese fra 10% e 50% per immersione o manualmente, a secondo dell'entità dell'incrostazione. Diluire dall'1% al 10% per circolazione. Le concentrazioni di utilizzo devono essere valutate caso per caso, tenendo principalmente in considerazione il tipo di materiale con cui viene a contatto e l'entità dell'incrostazione, a temperatura ambiente tenendo un tempo di contatto dai 30' alle 2 ore, in base al tipo e grado di incrostazione.

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

| Codice | Confezione | N. Conf. Strati | N. Strati Pallet | N. Conf. Pallet |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 69899903 | Tanica 25Kg | 13 | 2 | 26 |

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com